

MPOWER

INNOVATIVE MAGNETIC SOLUTIONS

REVESTIMIENTO MAGNÉTICO IMPRIMIBLE

Nombre su
espesor, ancho
y laminado,
MPOWER
hace el resto.



Ya sea punto de compra, señalización o gráficos de pantalla, MPOWER ofrece la más amplia variedad de espesores, anchos y laminados de láminas magnéticas imprimibles en la industria. ¡Prueba las láminas magnéticas imprimibles MPOWER y experimenta EL PODER por ti mismo!

LAMINAS MAGNETICAS PARA IMPRESION DE MPOWER

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	ESPESOR REAL	PODER
.015" (.4 mm)	.015" espesor más laminado	43 libras/pie2
.020" (.5mm)	.020" espesor más laminado	60 libras/pie2
.030" (.75mm)	.030" espesor más laminado	85 libras/pie2

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Señalización, punto de venta, visualización gráfica, publicidad especializada y un sin fin de aplicaciones.

IMPRESIÓN DIGITAL DIRECTA

El exclusivo recubrimiento multipropósito es compatible con la mayoría de las tintas Solventes, Eco-Solventes y UVs.

LAMINADO FUNDIDO

El proceso único de calor y presión hace virtualmente imposible la delaminación.

COLORES ESTANDAR

Los colores estándar de MPOWER incluyen Blanco Mate, Blanco Brillante, Negro, Azul, Verde, Naranja, Amarillo, adhesivo sensible a la presión (PSA) y Marrón (sin laminación). Laminados personalizados están disponibles a pedido.

ANCHOS ESTANDAR

Anchos estándar de 24", 30", 40", 48", medidas especiales disponibles.

LARGOS ESTANDAR

Los largos de los rollos incluyen 10, 25, 50 y 100 pies dependiendo de la laminación y el espesor. Rollos para alta producción de hasta 2,500 pies disponibles.

ESPESOR

A diferencia de otros fabricantes, las láminas para impresión de MPOWER traen mil de espesor más laminado.

ESPESOR PERSONALIZADO

Espesores de .006" a .060" disponibles.

LAMINAS CORTADAS Y FABRICACION PERSONALIZADA

Varios tipos de corte, perforación y troquelados están disponibles.

FORMULACION DE COMPONENTES

La patentada formulación homogénea elimina cualquier posibilidad de desplazamiento.

PRECISION CALANDRADA

El exacto proceso de calandrado presenta excelentes propiedades para superficies planas.

FLEXIBILIDAD

A 68°F (20 °C), las láminas magnéticas imprimible de MPOWER pueden ser enrolladas en un radio de ½" (12,7 mm) sin agrietarse.

TECNICA DE MAGNETIZACION MULTI-POLAR

El arte de la técnica de magnetización multipolar de MPOWER proporciona potencia máxima de retención. Nuestra magnetización estándar es de 12,5 polos por pulgada.

ENERGIA DEL PRODUCTO

Energía máxima del producto es 0,78 x106 gauss

RESISTENCIA AL EXTERIOR

Excelente desempeño en condiciones meteorológicas adversas y temperaturas de -15° F a 160° F (-26°C a 71° C).

EMPAQUE

Los rollos vienen en cajas de cartón corrugado de gran calibre con cono de 3" y sistema de suspensión para garantizar la máxima protección contra los daños. Empaques personalizados disponibles a pedido.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Por favor, consulte en MPOWER la Guía para Limpieza y el Cuidado (Clean and Care Guidelines) para años de uso sin problemas.

NOTA

Siempre pruebe la compatibilidad de nuestros productos con su método de impresión y tintas antes de cualquier producción.